

EN
CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

OPEN



PAINTING

FIBER SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Szpachlówka konstrukcyjna. Dzięki zawartości długich włókien szklanych, doskonale wzmacnia i wypełnia nawet duże ubytki. Stanowi solidny fundament pod dalsze etapy naprawy lakierniczej. Dzięki wysokiej wytrzymałości nadaje się do naprawy laminatów poliestrowo – szklanych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży, w tym stali ocynkowanej.

SPOSÓB UŻYCIA



Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyścić i odtłuścić.



Proporcje mieszania: 100g + 2g



Grubość pojedynczej warstwy: 2 - 3 mm
łączna grubość wszystkich warstw: 5 mm



Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 4 - 8 min/20°C



Czas schnięcia: 20 - 30 min/20°C



Szlifowanie
Zgrubne: P80 - P120

NOVOL

carever.eu

Art. nr 91707



PL SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera styren. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/e limit=250g/l, VOC/LZO=90g/l

UFI: EQK1-00FY-A00P-UTQ1



1 NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com, info@novol.com



CAREVER

GLASS FIBER PUTTY

FIBER

SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM



ADD HARDENER

100:2

DODAJ UTWARDZACZ

PAINTING

e 192 g Putty +
8 g Hardener